

CEROXIDHYDRAT $CeO(OH)_2$

Eigenschaften

Beiges Pulver

Anwendung

- Hitzestabilisator in der Silikonherstellung
- Katalysatoren für verschiedenste Anwendungen



Chemische Analyse

		90,0 %
<u>Im Material</u>		
GOSE*		min. 90,0%
Cl		max. 0,10 %
SO ₄		max. 0,20 %
<u>Im GOSE</u>		
CeO ₂		min. 90,0 %
Summe restliche SE-Oxide		max. 10 0 %

*GOSE = Gesamt Oxid Seltene Erden

Verpackung

- Plastikdosen zu 1, 5 oder 10 kg netto
- Plastik oder Stahlfässer zu 25 bzw. 50 kg netto
- Andere Verpackung auf Anfrage